

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

PVC 及 PU 合成皮用水性亮光抗塗鴉光油 ROWAKRYL G-35294W

規格：

外觀	：無色液體
固成份	：46.6±1.0%
黏度(4mm DIN cup)	：16.0±2.0 秒
pH 值	：8.0±0.5
溶劑	：水、乙二醇單丁醚、IPA
搭配的架橋劑	：ROWASET 63762
架橋劑用量(每 100g 光油)	：10.5g
Pot life(20℃)	：4~6 小時
對應的啞光光油	：ROWAKRYL M-35200W / M-35252W

特性：

抗塗鴉、高光、易清潔、耐化性、對 TPU 有良好附著力、硬質、二液型系統。

操作建議：

- 乾燥：130~150°C×1 分鐘。
- 乾膜厚：5~10 g/m²。
- 應用方法：旋轉凹版印刷、Magnet 棒塗。
- 稀釋劑：IPA。DMM 或 EDG：水(1：1)。IPA：水(1:1)。
- 使用前需攪拌。
- 與架橋劑混合均勻。
- 應用前須先過濾。

儲存：

密封原包裝儲放於室溫下，保質期自生產日起 6 個月(在密封原裝桶中)。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。