

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

可罩光電鍍銀樹脂 AC-8325/20

規格：

外觀	：淡黃色液體
固成份	：20 ± 2%
黏度(25°C)	：200~500 cP
酸價(固體)	：≤1 mg KOH/g
Tg	：120°C
溶劑	：特殊混合溶劑

特性：

AC-8325/20 是一支具有優異的銀粉排列效果、有效改善銀粉白度、提高金屬顏料的遮蓋力的壓克力樹脂。具有以下特性：

1. 優異的層間附著力，漆膜表面可罩PU、UV清漆，不影響層間附著，且銀排效果好。
2. 優異的銀排效果，提高金屬顏料的遮蓋力。
3. 耐醇性、耐磨性、抗刮性、漆膜硬度好。
4. 此產品銀排好，附著力好，不需要打底，抗咬性強，但含有一定鹵素。

應用：

PC、ABS、PC+ABS基材、仿電鍍、單塗耐醇耐磨高的體系、電鍍高亮光銀油+罩UV、PU、彈性漆面漆用。

銀色漆參考配方：

順序	原材料	比例
1	AC-8325/20	65%
2	電鍍銀、仿電鍍銀	4.5~6.0%
3	流平劑	0.5%
4	混合溶劑	30%
	總計	100~101.5%

稀釋溶劑配方：
丙酮 10%+丁酮 10%+混丙酮 20%+白電油 20%+甲苯 30%+乙二醇單丁醚 10%

備註：1.溶劑配方中強溶劑部分推薦使用酮類，針對純 PC 素材少用酯類溶劑。
2.底材不同，稀釋劑要根據實際情況調整。

包裝：

25kg/桶、190kg/桶。

儲存：

為防止該產品活性高，發生聚合膠化反應，請密封保存並儲存於遠離熱源及陽光處，**建議儲存溫度不高於30°C**，未使用完的產品需及時密封保存。在25°C常溫，通風情況下，安全存儲期為6個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。