

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

PVC/PU 皮用水性啞光抗塗鴉表處劑 ROWAKRYL M-35252W

規格：

樹脂系統	：壓克力、PVC，可形成架橋的溶液
外觀	：白色溶液
固成份	：52.5±2.0%
黏度(20°C,4mm DIN 杯)	：35±5 秒
60° 光澤	：4.5±1.5
pH 值	：8.0±0.5
溶劑種類	：水、BG、IPA
架橋劑搭配	：ROWASET 63762
混合比例	：9.4 g 架橋劑/100g 光油
Pot life(20°C)	：4~6 小時

特性：

- 2K 系統。
- 消光。
- 耐化性。
- 抗塗鴉(anti-graffiti)。
- 易清潔。
- 硬質。

應用：

- PVC 合成革。
- PU 合成革。
- TPU 薄膜。

建議操作條件：

- 乾燥條件：130~150°C×1 分鐘
- 乾膜厚：5~10 g/m²
- 應用方法：凹版印刷、磁棒。
- 建議搭配的助劑：濕潤劑 ROWASET 62084W、消泡劑 ROWASET 64382W、
增稠劑 ROWASET 64757W、碳二亞胺架橋劑 ROWASET 64489W。
- 稀釋劑：異丙醇、異丙醇/水=1/1、DMM 或 EDG：水=1：1。
- 使用前須先攪拌。應用前須先過濾。

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、室溫下，保質期自生產日起 3 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。