

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性壓克力改性 PP 密著劑 WACP-1230

規格：

外觀	：乳白色液體
有效份	：30 wt%
黏度(25°C)	：5~80 mPas
pH 值	：8~11
成膜外觀	：室溫乾燥下形成透明薄膜

特性：

WACP-1230 是一支水性改性聚烯烴，不含氯的乳液型產品，對非極性底材(例如：PP 材和 PE 材)和極性底材(例如：鋁材)有極佳密著性。

應用：

WACP-1230 可用於各式底材的塗料、primer、墨水成份和黏膠。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。