

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

鉀催化劑 VALIREX K 15 DEG

規格：

成份	：辛酸鉀在二甘醇中
外觀	：澄清液體
鉀含量	：15.1~15.3%
色相(Gardner)	：≤8.0
黏度(25°C)	：≤60 dPa.s
含水率(Karl-Fischer)	：3.50~4.50%
密度(20°C)	：1.100~1.130g/cm ³

特性：

低色相。

應用：

用於 PIR 泡沫、三聚體合成，耐黃變性更好。

包裝：

200KG/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。