

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

羥基丙烯酸改性聚氨酯水性聚合物樹脂 UC 8898

規格：

固體含量	: 34.0~36.0%
黏度	: 10~300mPa·s
密度	: 1.0~1.1g/cm ³
pH 值	: 7.0~8.0
最低成膜溫度	: ca. 0°C
羥基含量（相對固含）	: ca. 2.2%

特性：

不含保護膠及增塑劑的羥基丙烯酸改性聚氨酯水性聚合物樹脂。它具有下列特性：

1. 易消光，抗刮性能優異。
2. 多種基材附著力好。
3. 手感細膩，耐手汗性能好。
4. 耐化學品性能優異。

應用：

用於玻璃或塑膠的臨時防霧塗層。

參考配方：

FP 8898- T2

水性雙組份高抗刮啞光清面漆。

主漆：

Pos.	Raw Material	Amount	Product
1	UC8898	78.00	羥丙聚氨酯分散體
2	BYK-024	0.60	消泡劑
3	Twin 4100	0.30	潤濕劑
4	BYK346	0.30	基材潤濕劑
5	BYK-7420ES	0.30	防沉劑
6	Acematt TS100	3.50	消光粉
7	去離子水	14.00	
8	PUR44(50% in DPM)	1.50	增稠劑
9	PUR65(50% in DPM)	1.50	增稠劑
總量		100.00	
固化劑：			
1	Bayhydur® XP 2487/1	80.00	水性異氰酸酯固化劑
2	PMA	20.00	丙二醇甲醚醋酸酯
總量		100.00	

製造工藝（主漆）：項 1~6 低速攪拌下加入，然後高速分散 20 分鐘。項目 7~9：攪拌

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共2頁（第二版 2026.07）

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

下加入混合攪勻。項目 9 調黏度。施工比例：固化劑按 100 份主漆：15 份固化劑：0~10 份水的比例邊攪拌邊加入攪勻，可噴塗或刷塗。

適用期：~4 小時。

包裝：

120kg/桶。

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~30°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第2頁，共2頁 (第二版 2026.07)