

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

ROWA 公司 PVC 亮光、啞光抗塗鴉產品資訊

A. PVC 用亮光抗塗鴉：

1. Primer 用 M-25100W 搭配架橋劑 64489W=100g：4g，烘 120°C x60 秒，乾膜厚(DFT)：24 μ 。
2. 面塗用 G-35294W 搭配架橋劑 63762= 100g：10.5g，烘 140°C x60 秒，乾膜厚(DFT)：16 μ 。

註:G35294W 的光澤度：20°：29.3，60°：75.0，85°：91.8

B. PVC 用啞光抗塗鴉：

1. Primer 用 M-25100W 搭配架橋劑 64489W=100g：40g，烘 120°C x60 秒，乾膜厚(DFT)：24 μ 。
2. 啞光面塗用 M-35252W 搭配架橋劑 63762= 100g：10.5g，烘 140°C x60 秒，乾膜厚(DFT)：16 μ 。

註:M-3525W 的光澤度：20°：1.4，60°：3.4，85°：7.6

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。