

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

VALIREX Aqua 水性催乾劑

Valirex Aqua 系列金屬羧酸鹽催乾劑基於多金屬複配體系，採用先進的分散和乳化工藝，為以氧化乾燥為機理的水性醇酸、環氧酯塗料體系提供環保、高效、高性能的催乾劑產品；多金屬複合催化劑能帶來多方面的優勢：提高催乾效率；更少的原材料庫存；易於保持品質一致性；減少生產、稱量誤差。

推薦添加量為乳液固體份 3~5%。

產品	金屬含量	總金屬含量 (TMC%)	特點
Valirex Mix 353 Aqua	鈷 3%	11%	體系相容性，實乾均衡，減少失乾效應。
Valirex Mix 582 Aqua	鈷 5%	13%	相容性好，實乾速度快，可提升漆膜硬度，低溫條件下仍然具有較高的催乾效率。
Valirex Mix 236 Aqua	鈷 2.5%	11%	實乾性高，可提高厚塗體系和高濕環境下漆膜的實乾能力。
ECOS ND 15 Aqua	鈷 3.5%	3.5%	適用於水性體系的聚合鈷催乾劑。
VAlirex CO 9% Aqua	鈷 9%	-	乳化的鈷皂，用於水溶性氧化乾燥系統做催乾劑用。
VAlirex ZR 12% Aqua	鈷 12%	-	乳化的鈷皂，用於水溶性氧化乾燥系統做催乾劑用。
VAlirex Ca 4% Aqua	鈣 4%	-	乳化的鈣皂，溶於 D60 溶劑，用於水溶性氧化乾燥系統做催乾劑用。與大部份乾性油、醇酸樹脂和塗料配方中常用溶劑相容。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。