

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

纖維素電鍍銀樹脂 C-4260

規格：

組成	：離子型聚酯改性纖維素聚合物
外觀	：透明薄片狀
有效份	：100%
耐熱性	：180°C

特點：

C-4260 是一款性能優越的固體電鍍樹脂，半透明薄片狀，脂類、酮類等溶劑對其溶解力較好。主要應用於鋁粉及仿電鍍之電鍍銀塗料及鏡面銀油墨領域，它可以提供優異的鋁粉排列，且有效改善鋁粉亮度。它具有下列特性：

1. 優異的鋁粉排列效果，改善鋁粉亮度。具有良好的耐醇性及硬度。
2. 員水印。
3. 與 PU UV 罩光漆可提供較好的層間附著力。

應用：

1. 溶劑型鏡面銀油墨體系。
2. 溶劑型電鍍銀噴漆及普通鋁粉體系。

注意事項及使用方法：

1. 溶解性：C-4260 對酮類溶劑、酯類溶劑、一丙酮醇為良溶劑，苯類溶劑和芳輕類溶劑為非良溶劑。
2. 溶解固含量：C-4260 樹脂溶解後是典型的高黏度低固含的樹脂液，正常使用固含 7.5%。
3. 建議溶劑比例：二丙酮醇、酮類和脂類溶劑 0.5:1:1 混合溶劑。

包裝：

25kg/箱。

儲存：

遠離熱及火源。置於陰涼通風處，容器保持緊密。儲存環境為 0°C 至 40°C。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。