

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

水性氯化 PP 密著劑 WCP-1239

規格：

外觀	：淺棕色液體(分散液)
固成份	：39.0~41.0 %
黏度(25°C)	：10~50 mPas
平均粒徑	：<1 μ m
pH 值	：6~9
成膜外觀	：室溫下形成透明薄膜
高溫穩定性(50°C ×3 個月)	：極佳
低溫穩定性(5°C)	：極佳

特性/應用：

WCP-1239 對 PP 底材有極佳附著性，因此非常適合作為 primer 和黏膠用於 PP 底材。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。