

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性 PU 樹脂 U 8905

規格：

固體含量	: 34.0 ~ 36.0 %
黏度	: 20 ~ 300 mPas
pH 值	: 7.5 ~ 8.5
密度	: 1.0 ~ 1.1 g/cm ³
最低成膜溫度(MFFT)	: 約 5 °C
拉伸強度	: 約 44 N/mm ²
斷裂伸長率	: 約 250 %
擺桿硬度	: 約 100 秒
黏連溫度	: 約 170°C

特性：

不含溶劑，游離異氰酸酯和保護膠的**聚酯和聚碳共聚**的低黏度水性脂肪族聚氨酯共聚物。

應用：

1. 與異氰酸酯配合做成水性雙組份體系，具有優異的耐磨性能和化學品耐性。
2. 用於 PC 鏡片。

包裝：

120kg/桶。

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、溫度 5~30°C 的環境，保質期 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。