

ADHEXION 油墨用聚氨酯樹脂

油墨用聚氨酯樹脂

品名	固含%	聚合物類型	溶劑	黏度(23℃ mpa.s)	特性及應用
ADHEXION620	100	聚醚－脂肪族(HDI)	不含(Free)	2000~4000	無溶劑，與硝化棉相容性好，適合高固低黏、低 VOC 體系 NC-PU 表印油墨。
ADHEXION740	80	聚醚－芳香族(TDI)	EAC	700~1300	耐熱極好，耐揉搓優異，機械適應性優異，適用於 NC-PU 表印油墨
ADHEXION850	70	聚醚－芳香族(MDI)	EAC	1000~2000	乾速快，耐揉搓好，附著力優，耐油脂及耐化學品優異，適用於 NC-PU 體系表印油墨
ADHEXION860	75	聚醚－芳香族(MDI)	EAC	2500~3500	良好的耐熱性及耐揉搓性，抗劃傷好，適用於 NC-PU 表印油墨
ADHEXION870	75	聚醚－芳香族(MDI)	EAC	4000~9000	良好的耐揉搓及附著力，油墨鮮豔性好，亮度佳，適用於 NC-PU 體系表印油墨
ADHEXION940	70	聚醚－脂肪族(IPDI)	EAC	250~750	該產品耐曬性極好，耐揉搓及附著力優異，光澤高，適用於 NC-PU 表印油墨
ADHEXION950	45	聚醚－脂肪族(IPDI)	EAC/ETOH	1000~3000	乾速極快，耐曬優異，耐揉搓好，附著力好，耐化學品優，適用於 NC-PU 表印油墨
ADHEXION960	55	聚醚－脂肪族(IPDI)	EAC/ETOH	1000~2000	耐曬性好，耐揉搓極佳，耐介質優，適用於 NC-PU 表印或複合印刷油墨
ADHEXION970	55	聚醚－脂肪族(IPDI)	EAC/IPA	2500~3500	耐曬性好，耐揉搓極佳，耐介質優，適用於 NC-PU 表印或複合印刷油墨
ADHEXION1010	70	聚醚－脂肪族(H12MDI)	EAC	800~2000	該產品具有很好的溶劑釋放性，耐曬性極好，耐揉搓及耐化學品優異，適用於 NC-PU 表印油墨

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。