

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373  
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 水性鞋膠用架橋劑 UNI-DUR WB 7000 01

### 規格：

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 聚合物種類    | : 水可分散的脂肪族異氰脲酸酯(isocyanurate) |
| 固成分      | : 100%                        |
| 色相       | : $\leq 2$                    |
| 黏度(23°C) | : 2000~4000 mPas              |
| NCO 含量   | : 16.0~18.0%                  |
| 游離單體含量   | : $\leq 0.1\%$                |
| 當量重      | : 247                         |
| 溶劑       | : 無                           |

### 特性/應用：

1. **UNI-DUR WB 7000 01** 建議用於天然或合成橡膠的工業水性黏膠的架橋。  
使用合適的黏膠所產生的黏結在光照下可以有最少顏色變化。
2. 建議將 UNI-DUR WB 7000 01 添加 3~5% 於膠中，可提升最終黏結的密著性、  
內聚性(cohesion)和耐熱性。
3. 將 UNI-DUR WB 7000 01 添加於膠時，須注意在 2K 膠的 pot life 內使用完。
4. 取決於所用膠的聚合物種類和其他配方中的材料(例如:成膜助劑、樹脂、塑化劑等)，  
pot life 從數小時~1 天。在 pot life 最終時，可觀察到明顯的黏度上升，然後膠可  
能變得很難使用。

### 儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥處，保質期自生產日起 12 個月。一旦開封，須短時間內  
使用完，否則將因本品對濕氣敏感導致桶內固化。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一  
種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。