

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表）FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性 PU 樹脂 U 5203 VP

規格：

固體份	: 38~40%
pH 值	: 7.5~8.5
黏度	: 20~500 mPas
最低成膜溫度(MFFT)	: 約 2°C
密度	: 1.0~1.1 g/cm ³
溶劑	: 無
封閉溫度	: 約 130°C
擺桿硬度	: 約 40 秒
彈性模量	: 約 10 N/mm ²
拉伸強度	: 約 32 N/mm ²
斷裂伸長率	: 約 300%

特性：

U 5203 VP 是一種不含游離異氰酸酯基的脂肪族聚酯聚氨酯水性陰離子無溶劑低黏度分散體。

應用：

- 適用於一般化妝品應用，具有優異的光澤度、柔韌性和防水性。該聚合物已在 INCI 中註冊(Polyurethane-61)，分散體中含有罐內防腐劑，因此可用於化妝品應用。
- 該符合化妝品標準的殺菌活性物質並未依據 Biocidal Regulation(EU) No. 528/2012 的 BPR 第 95 條註冊。這表示此產品僅可用於化妝品用途。

包裝：

120kg/桶

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。