

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

軟質濕氣硬化 PU 金油 MU-7156

規格：

外觀	：	透明液體
固體份	：	約 70%
黏度(25°C)	：	約 500 cP
NCO%	：	5.5~5.6%
溶劑	：	EAC/甲苯
乾燥時間	：	指觸 80 分鐘，完全乾燥 6 小時

特性：

MU-7156 是一支軟質一液型濕氣硬化 PU 接著劑，適用於太陽眼鏡框、水泥及金屬表面，具有乾燥速度慢、密著度佳、光澤極佳的性能。

包裝：

16KG/桶、200KG/桶。

儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。未開封，可保存 6 個月。開封後，未使用完請立即密封，避免混到空氣中的濕氣。
2. 稀釋溶劑含水率低於 0.05%，禁用醇類溶劑如：IPA、IBA、BCS；稀釋後溶液，可存放一天；添加顏料的溶液，須當天用完，不可存放。
3. 添加顏料前請先小量測試其相溶性，可避免造成混濁；顏料不可含醇類。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。