

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

軟板不黃變油墨用樹脂 GS-5504

規格：

固成份(180°C×30 分)	：56±2%
黏度(25°C)	：500~1500 cP
酸價	：<10
主要溶劑成份	：PMA
比重	：1.0±0.02

特性：

GS-5504 是一種矽利康改性樹脂，它具有下列特性：

1. 優異的柔韌性。
2. 良好的耐熱性。
3. 保色性及耐濕氣粉化腐蝕。

應用：

GS-5504 可以應用於銅箔與 Polyimide(PI)薄膜的耐焊不黃變油墨。

塗膜性能：

光澤	：優異
硬度	：≥2H
酒精擦拭(50 次)	：無傷
*硬化時間：180°C×15~20 分鐘或 150°C×30~45 分鐘。	
*建議稀釋劑：PMA、N-BAC。	

包裝：

20kg 或 200Kg/桶裝。

儲存：

存放於 25°C 以下陰涼乾燥處，未開封狀態可保存六個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。