

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

耐磨 PE 微粉蠟 PE-2318

規格：

組成	：改性 PE 蠟
外觀	：超微細白色粉末
比重	：0.96~0.98
粒徑(D50)	：6~8 μ m
熔點	：115~120°C

特性：

PE-2318 是一支經過特殊工藝及表面改性後製成的 PE 微粉蠟，易於分散，具有優異的滑爽性，耐磨性和抗黏性連性，適用於各種要求改善表面光澤和手感的塗料系統和油墨、油漆等產品中。它具有下列特性：

1. 提供順滑的手感，使漆膜具有抗刻劃、防黏、耐磨、增加滑度及抗金屬劃痕的卓越性能。
2. 提高漆膜的抗水和防水能力。
3. 對漆膜光澤影響較小，特別適用於表面性能要求高的印刷油墨中，亦應用於傢俱漆、家電漆、卷鐵塗料、制罐塗料、粉末塗料等高級塗料系統。
4. 可以直接添加入，容易分散，無須研磨，使用方便。

添加量：

推薦用量為總量的 0.5~2%，需要高速攪拌以達到最佳分散效果。

包裝：

20KG/包。

儲存：

聚乙烯內襯請置於清潔、乾燥之處，防止灰塵、水汽等雜質混入。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。