

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

APO 改性水性分散液 TRAPYLEN 9310W

規格：

外觀	：低黏性乳白色液體
固成份	：30%
黏度(動態黏度)	：30 mPas
pH 值	：8

特性：

TRAPYLEN 9310W 是一支壓克力改性、無氯聚丙烯水溶性的密著促進劑。

具有下列特性：

- 1.對聚烯烴類底材有極佳的親和性。
- 2.特別設計用於改善處理過/未處理的薄膜、金屬箔、發泡料的表面張力，也可應用於 PP、PE、聚烯烴混併、a.o.成型組件。**濕潤性的增加可改善上述底材的鍵結、塗佈、植絨(flocked)、上色。**
- 3.在相容性足夠的條件下，9420W 可以併入黏著劑、墨水、漆中作為密著促進劑來使用。

應用：

- 1.當 TRAPYLAN 9310W 直接作為塑料底漆使用時，須稀釋至固成份<10%，最終步驟可在稀釋液中添加入成膜助劑、濕潤劑、流變助劑等。
 - 可用噴塗、浸塗、刷塗、塗佈等方式來應用。
 - 建議乾燥條件：80°C(或 100°C)×60 秒。
 - 建議塗佈量：0.5~1.5 g/m² (薄膜)、3~4g/m² (塑膠)。
- 2.當 9310W 作為密著促進劑應用到底漆、有色底漆時，須事先確認與此系統的相容性。
 - 建議用量為總配方的 10%~100%。
 - 若系統許可，可用噴塗、浸塗、刷塗、塗佈等方式來應用。
 - 建議乾燥條件：80°C×30 分鐘；建議塗佈量：15g/m²。

包裝：

120kg/桶

儲存：

避免霜凍。密封原裝桶儲放在 15°C 環境，保質期自生產日起 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。