

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

食品包材塗料用水性壓克力樹脂 AC 2005 VP

規格：

固成分(1g×105°C)	: 49.0~51.0%
黏度(Brookfield RVT)	: 20~2000 mPas (#2/20rpm/factor 20)
pH 值	: 7.0~9.0
最低成膜溫度(MFFT)	: 約 5°C
密度	: 1.0~1.1 g/cm ³

特性：

- 1.AC 2005 VP 是一支水性、細分散、無 APEO 的共聚物分散液，不含塑化劑和保護性膠體。
- 2.AC 2005 VP 符合以下規範：
 - BfR XIV、BfR XXXVI
 - EU Regulation 10/2011
 - FDA 21 CFR 175.105、176.170、176.180
 - Swiss Ordinance 817.023.021 Annex X
 - China GB 9685-2016

應用：

1. 食品包材塗料。
2. AC 2005 VP 是一支可以做塗層又可以做熱封膠。一般加熱到攝氏 150~180°C，1 秒鐘左右，3~5KG 壓力，就會對紙張、無紡布產生黏結力。
3. 需要增加 AC 2005 VP 抗回黏性能，又不能太影響熱封性能，可以併用 AC 3660，比例約 1：1 左右。

包裝：

120kg/桶、1000kg/桶。

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、溫度 5~30°C 環境，保質期為 6 個月。>30°C 或凝固會影響黏度和平均粒徑，導致沉澱或凝聚。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。