

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性壓克力改性 PP 密著劑 TRAPYLEN 9350 W

規格：

外觀	：低黏白色液體
固成份	：12.3%
黏度	：200 mPas
流動時間(flow time)	：38 秒
pH 值	：8.8

特性：

1. TRAPYLEN 9350 W 是一支以化學改性、PP 為基礎的水性密著促進劑，對聚烯烴底材有優異親和力，特別適用提升有/無處理 PP、PE、聚烯烴混合物等的薄膜、箔片、發泡體，甚至是射出組件的表面張力，濕潤性的增強允許在此底材上黏接、印刷、植絨和塗裝。
2. 只要相容性足夠，TRAPYLEN 9350 W 也可加入黏膠、油墨、和塗料中作為密著增進劑。
3. 乾膜的耐熱性、耐濕氣性可藉由搭配碳二亞胺(CDI)架橋劑來改善。

應用：

1. TRAPYLEN 9350 W 可直接作為 primer，以噴塗、含浸、刷塗和印刷等方式用於薄膜應用。
 - 乾燥條件：80~100°C×60 秒。
 - 殘留量：0.5~1.5g/m²。
2. 當 TRAPYLEN 9350 W 作為密著促進劑添加於底塗或有顏色 primer 時，需先測試相容性；建議添加量為總配方(100%)約 30%，可用噴塗、含浸、刷塗和印刷等方式應用。
 - 乾燥條件：80°C×30 分鐘。
 - 殘留量：15g/m²。
3. TRAPYLEN 9350 W 也有含消光劑的版本。

包裝：

120kg/桶。

儲存：

避免霜凍。密封原裝桶存放於 15°C，保質期至少 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。