

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

濕氣硬化型 SPRAY 鏡面處理劑 MU-709

規格：

外觀	：透明液體
固體份	：約 60%
黏度(25℃)	：500~800 cP
NCO%	：2.9~3.3%
溶劑	：EAC/NBAC/甲苯
乾燥時間	：指觸 130 分鐘；完全乾燥 10 小時

特性：

MU-709 是一支高級皮革金油，適用於榔皮或 PU 合成皮。

包裝：

18KG/桶。

儲存：

1. 存放於 5~35℃ 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。未開封，保存期限 6 個月。開封後，未使用完請立即密封，避免混到空氣中的濕氣。
2. 稀釋溶劑含水率低於 0.05%，禁用醇類溶劑如：IPA、IBA、BCS，稀釋後溶液及添加顏料的溶液儘速用完不可存放。
3. 添加顏料前請先小量測試其相溶性，可避免造成混濁；顏料不可含醇類。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。