

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性封閉型不變黃架橋劑 Aqualink DE

規格：

固成份	: 40%
比重	: 1.00 g/cm ³
黏度(RVT)	: 1500 cps
pH 值	: 11.0
粒徑 D ₅₀	: <3 μm
粒徑 D ₁₀₀	: <10 μm
異氰酸酯含量	: 6%

特性：

Aqualink DE 是一種水分散、表面失活性的脂肪族 IPDI 三聚體架橋劑，是 Aqualink D-HT 的增強版。Aqualink DE 結合了延長的保質期穩定性和改進的接著性能。它可以輕鬆添加到水性聚氨酯分散體型的接著劑劑，適用於不變黃的接著劑和膠帶。具有下列特性：

1. 以穩定、無害的分散體形式提供。
2. 與 PUD 一起配製時穩定性良好。
3. 優異的儲存穩定性。
4. 異氰酸酯在 65~70°C 下活化。
5. 不變黃。

應用：

一般添加量為每 100 份聚合物分散液配上 7~12 份架橋劑。對於需要透明薄膜的配方，建議在使用前對混合產品進行過濾，最好通過最大 50 μm 的過濾器。

包裝：

50kg/桶、200kg/桶。

儲存：

儲存在乾燥、陰涼的環境中（5~20°C 之間），避免直接受熱或陽光直射，並應防止結冰。在這些標準儲存條件下，Aqualink DE 自出貨日起的最長保存期限為 4 個月。如果超過保存期限，請勿打開容器。使用本產品時建議定期進行低速機械攪拌。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。