

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

有機硅改性聚酯樹脂 GS-5010P26

規格：

外觀	：淡黃透明液體
不揮發份	：60~62%
黏度(25°C)	：2000~4000cP
溶劑	：PMA、二甲苯、CYC

特性：

GS-5010P26 是一支有機硅改性的聚酯樹脂，**拉伸性和黏結力好，柔韌性好，具有耐熱性，厚塗性。**

應用：

產品廣泛應用於**持久耐熱保光塗料。**

建議固化條件：

280°C×10 分鐘或 250°C×30 分鐘。

注意事項：

1. 添加使用及固化乾燥時，請在嚴禁煙火、通風環境良好條件下進行操作。
2. 本品使用較低沸點溶劑。常溫下蒸汽壓變高，請注意在換氣通風環境下操作，防止吸入溶劑蒸汽。一般使用此類溶劑(含溶劑製品)會根據勞動安全衛生要求承擔安全衛生管理義務。
3. 本品為危險物品其分類等級為三級。請根據相關法規保管，操作本產品。

包裝：

200kg/鐵桶。

儲存：

存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，通常情況下，在密封容器中至少可達到 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。