

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

高耐磨微粉 PE/PA 混合蠟 YG-8175A

規格：

組成	：PE/PA
外觀	：超微細白色粉末
粒徑(D ₅₀)	：6~8μm
熔點	：140~145°C
比重	：0.96~1.2

特性：

YG-8175A 是一支 PE/PA 經特殊工藝製造而成的化合物，提供極佳的手感及表面硬度，優異的爽滑性和抗刮性，適用於各種要求改善表面光澤和手感的油墨、油漆等產品中。

應用：

推薦用量為總量的 1~3%，應不同性能要求，需經實驗確定實際用量，並需要使用高速攪拌，或根據效果採用其他分散方式以達到最佳分散效果。

包裝：

20kg/箱。

儲存：

請置於清潔、乾燥之處，防止灰塵、水氣等雜質混入。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。