

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

陽離子脂肪族水性聚氨酯樹脂 UD-4413C

規格：

外觀	：半透明藍光液體
固含量	：29±1%
黏度（25℃）	：≤100mPa.s
PH 值	：4~6
離子性	：陽離子
100%模量	：1~1.5MPa
拉伸強度	：16~18MPa
斷裂伸長率	：1800~2000%

特性：

該產品是一款陽離子脂肪族水性聚氨酯樹脂，塗膜非常柔軟、清透，附著力好，主要用於真皮底塗和紡織品整理。

包裝：

120kg/桶。

儲存：

5℃~35℃儲存 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。