

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性耐熱純矽利康乳液 WSR-1649

規格：

外觀	：乳白色液體
固成份(2g, 180°C×30 分)	：50±2%
比重	：1.12±0.02
稀釋劑	：水

特性：

WSR-1649 是一支乳化型水性純矽利康耐熱樹脂，與無機顏料配合，可直接應用於耐熱漆或改善漆膜耐熱性與耐候性，其塗膜具備良好的熱光澤保持性、熱穩定性高。

固化條件：

建議固化條件為 280°C×10 分鐘。

包裝：

20kg/桶、200kg/桶。

儲存：

避免接觸熱源、鉛、錫及其化合物，否則可能影響使用期限。儲存溫度須 <35°C，避免結塊。避免陽光照射、遠離火氣，未開封桶的保質期為 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。