

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

表印油墨黃變型 PU 樹脂 ADHEXION 850

規格：

外觀	：清澈透明
固含量	：70 ± 2%
黏度（23°C）	：1000~2000 mPa·s
色澤（Gardner）	：最高 2
溶劑	：乙酸乙酯(EAC)/異丙醇(IPA)

特性：

ADHEXION 850 是一支非反應型聚氨酯樹脂，可應用於溶劑型硝基 PU 表印油墨。非反應型柔性芳香族族聚氨酯樹脂，不含 MDI 單體及錫催化劑。

它具有下列特性：

1. 優異的增塑性及硝化棉相容性。
2. 在透明或珠光 BOPP、PE、CPP 等基材膜上優異的附著力。
3. 良好的抗黏黏性。
4. 可溶於醇類溶劑及乙酸乙酯。

添加量：

為了改善 PP 基材的附著力，建議添加 0.5~1%的鈦酸酯偶聯劑。

使用範圍：

柔印或凹印 NC-PU 油墨。

儲存：

在原包裝桶內保證一年的保質期，但必須儲存於乾燥涼爽條件下。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。