

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

水性聚烯烴乳液(EAA、WEV、MAPP)產品資訊

一、原液：

品名	類型	外觀	固含量 (%)	pH 值	離子性	熱活化溫度(°C)	應用
EAA-6311	EAA	無色半透明液體	25±1	8~10	陰	110~140	用於鋁箔材料的黏接
EAA-6312	EAA	微黃色半透明液體	20±1	9.5~11.5	陰	110~140	用於鋁箔、紙張和 PE 膜的黏接
EAA-6313	EAA	微黃色半透明液體	35±1	8~10	陰	-	用於鋁箔、紙張和 PET 等黏接和保護
EAA-6314	EAA	微黃色半透明液體	25±1	9.5~11.5	陰	110~140	用於醫療包裝紙的黏接
EAA-6315	EAA	無色半透明液體	20±1	9~11	陰	110~140	用於金屬表面保護，防止鍍件表面生鏽、變色
MAPP-6316	MAPP	米白色液體	30±1	7.5~9.5	-	-	用於 PP 膜表面的保護及黏接
WEV-6317	EVA	米白色液體	45±1	11.5~13.5	非	110~140	用於紙張、纖維、PE 薄膜、鋁箔等製品的黏接
EAA-6318	EAA	白色液體	50±1	8.5~10.5	非	-	用於紙張與 PE 膜之間的黏接，具有一定的斷裂伸長率
MAPP-6319	MAPP	米白色液體	35±1	5.5~7.5	非	-	用於金屬壓鑄脫膜和 PP 表面保護

二、成品：

品名	類型	外觀	固含量 (%)	pH 值	離子性	應用
EAA-7420	EAA	半透明至白色液體	35±1	8.5~10.5	陰	用於透析紙或金屬與 PE 的黏接
EAA-7421	EAA	白色液體	40±1	3~5	非	低溫乾燥、低塗佈量，用於酒店紙品包裝及紡織材料的黏接

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

品名	類型	外觀	固含量 (%)	pH 值	離子性	應用
EAA-7422	EAA	白色液體	35±1	9~10	陰	無氟無矽、防油防水、熱封性，應用於食品可接觸紙張
EAA-7423	EAA	白色液體	35±1	9~10	陰	無氟無矽、防水、熱封性，應用於食品可接觸紙張
EAA-7424	EAA	白色液體	45±1	6.5~8.5	陰	低溫乾燥、荷葉效果，用於紙張外的保護
EAA-7425	EAA	泛藍透明液體	35±1	9~10	陰	無氟無矽、防水、保溫、熱封性，應用於紙品包裝

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。