

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

非離子水性 PU 樹脂 UN-3014

規格：

外觀	：半透明微白色
成膜外觀	：透明無色
固成份	：40.0 ± 2.0 %
黏度	：<250 cP
pH 值	：6.0 ± 1.0
100%模量	：7 ± 3 kg/cm ²
抗張強度	：<100 kg/cm ²
延伸率	：>1100 %

特性：

1. UN-3014 是一支非離子型、軟質、耐水解、不黃變、100%無溶劑及無禁用物質的水性 PU 樹脂。不會因陰陽電荷排斥而會產生緊繃或手感變硬的問題，也可添加酸性或鹼性水(溶)性物質，不會破壞乳液的安定。
2. 其成膜堅韌、質軟、不回黏、又耐水洗。

應用：

1. 可應用於布料的反撥彈性或永久免燙洗處理、超纖合成皮或椰皮的含浸提升肉厚感處理、紙張及布料的表面印刷適性處理。
2. 塗料需添加酸性的防火耐燃劑、氟素撥水劑、silane 架橋劑等的應用場合。

包裝：

120kg/塑膠桶。

儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。
2. 保存期限為貨品收到後 12 個月內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。