

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

濕氣硬化 PU 金油 MU-7075

規格：

外觀	：	透明液體
固體份	：	約 70%
黏度(25°C)	：	約 450 cP
NCO%	：	5.1~5.5%
溶劑	：	N-BAC/甲苯
乾燥時間	：	指觸 100 分鐘，完全乾燥 10 小時

特性：

MU-7075 是一支一液型濕氣硬化 PU 接著劑，具有高光澤、可厚塗、不易起泡，薄膜具延展性；適用於塑膠、太陽眼鏡框、水泥、木器及金屬表面，具有附著度佳、光澤佳、肉身佳的性能。

包裝：

15KG/桶、200KG/桶。

儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。未開封，可保存 6 個月。開封後，未使用完請立即密封，避免混到空氣中的濕氣。
2. 稀釋溶劑含水率低於 0.05%，禁用醇類溶劑如：IPA、IBA、BCS；稀釋後溶液，可存放一天；添加顏料的溶液，須當天用完，不可存放。
3. 添加顏料前請先小量測試其相溶性，可避免造成混濁；顏料不可含醇類。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁（第一版 2026.06）