

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

水性耐熱矽利康聚酯樹脂 WSPE-1641

規格：

外觀	：乳白色乳液
固體份(180°C×30 分鐘)	：40±2%
pH 值	：3.0~5.0
黏度(25°C)	：1500~3000cP
比重	：1.02±0.02

特性：

WSPE-1641 是一種乳化型的水性矽改質聚酯樹脂，與無機顏料配合可直接應用於耐熱漆或改善漆膜耐熱性與耐候性，其塗膜具備良好的熱光澤保持性、熱穩定性高。

硬化條件：

溫度：280°C，烘烤時間：10 分鐘。

稀釋性：

建議用純水當稀釋劑。

包裝：

20KG/桶、200KG/桶。

儲存：

1. WSPE-1642 的使用期限會受到熱源、鉛、錫與其化合物影響，請避免於上述環境儲存，儲存溫度要低於 35°C，避免結塊，並避免陽光照射遠離火氣。
2. 未開封可保存六個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。