

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性鞋膠用硬化劑 UNI-DUR E2008 RC

規格：

外觀	：透明
固體份	：35%
黏度(23°C)	：<50 mPa*s
NCO	：5.6%
當量	：750
色值(Gardner 1953)	：<1
溶劑	：乙酸乙酯/乙酸丁酯

特性：

UNI-DUR E2008 RC 的主要化學性能有下列：

1. 較快的乾燥時間和活化期。
2. 硬度與柔韌性的平衡性好。
3. 優良的初步黏合性。
4. 良好的耐黃變性。

應用：

UNI-DUR E2008 RC 適用於純天然橡膠或合成橡膠、皮革和鞋膠上。

使用方法：

通常黏合劑與固化劑的混合比例為 100:5。當添加 UNI-DUR E2008 RC 的時候須注意在其活化期之內使用雙組份黏合劑，根據聚合物黏合劑的種類以及配方中組分的種類(如溶劑、樹脂增塑劑)，活化期會由幾個小時變成 1 天，在活化期末期，黏度會急劇上升，黏合劑則很難使用。

溶解性：

UNI-DUR E2008 RC 極易在溶劑體系中分散，如丁酮、乙酸乙酯、甲苯、丙二醇甲醚醋酸酯、異氰酸酯等。它不可使用含有活性反應基團(如醇類、胺類、乙二醇醚類等)的溶劑，以防他們與 UNI-DUR E2008 RC 反應。必須使用含水率低於 0.05% 的氫酯級溶劑。

包裝：

0.8 kg/L 瓶裝、180 kg/桶裝

儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。
2. 由於異氰酸酯產品極容易吸潮，因此打開包裝後必須儘快使用完。
3. 儲存時間為 6 個月。
- 4.

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。