

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

CPO 改性水性分散液 TRAPYLEN 6100W

規格：

外觀	：低黏性棕色液體
固成份	：30%
黏度	：12 秒
pH 值	：8

特性：

TRAPYLAN 6100W 是一支化學改性、低氯化聚丙烯(CPP)水溶性的密著促進劑。具有下列特性：

1. 對聚烯烴類底材有極佳的親和性。
2. 特別設計用於改善處理過/未處理的薄膜、金屬箔、發泡料的表面張力，也可應用於 PP、PE、聚烯烴混併、a.o. 成型組件。**濕潤性的增加可改善上述底材的鍵結、塗佈、植絨(flocked)、上色。**
3. 在相容性足夠的條件下，6100W 可以併入黏著劑、墨水、漆中作為密著促進劑來使用。

應用：

1. 當 TRAPYLAN 6100W 直接作為塑料底漆使用時，須稀釋至固成份<10%，最終步驟可在稀釋液中添加入成膜助劑、濕潤劑、流變助劑等。
 - 可用噴塗、浸塗、刷塗、印刷等方式來應用。
 - 建議乾燥條件：80°C (或 100°C) × 60 秒。
 - 建議塗佈量：3~4g/m²。
2. 當 6100W 作為密著促進劑應用到底漆、有色底漆時，須事先確認與此系統的相容性。
 - 建議用量為總配方的 10%~100%。
 - 若系統許可，可用噴塗、浸塗、刷塗、印刷等方式來應用。
 - 建議乾燥條件：80°C × 30 分鐘；建議塗佈量：15g/m²。

包裝：

120kg/桶

儲存：

避免霜凍。密封原裝桶儲放在 15°C 環境，保質期自生產日起 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。