

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

防霧的核殼、自交聯型丙烯酸分散體 AC 8882

規格：

固體含量	：47.5~49.5%
黏度	：20~700mPa·s
密度	：1.0~1.1g/cm ³
pH 值	：8.0~9.0
MFFT	：12°C

特性：

AC 8882 是一款用於防霧的核殼、自交聯型丙烯酸分散體。

應用：

用於玻璃或塑膠的臨時防霧塗層。

玻璃及塑膠底材臨時防霧參考配方 FP8882：

項目	原材料	比例
1	Alberdingk AC8882	92.6
2	消泡劑 BYK024	0.5
3	底材潤濕劑 BYK346	0.3
4	成膜助劑 DPnB	1.5
5	成膜助劑 DPM	1.5
6	水	3.0
7	PU 增稠劑 50% PUR44 (50%在 DPM 中)	0.3
8	PU 增稠劑 50% PUR64 (50%在 DPM 中)	0.3
總計		100.0

項目 1~3 按順序加入，高速分散 15 分鐘；項目 4~6 預混後加入，分散 10 分鐘；
項目 7~8 調整黏度。

包裝：

120kg/桶。

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~30°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。