

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性壓克力改性 PP 密著劑 TRAPYLEN 9351 W 30

規格：

外觀	：低黏度淡黃液體
固成份	：30%
黏度	：50 mPas
pH 值	：9

特性：

1. TRAPYLEN9351 W 30 是一種基於化學改質 PP 的密著促進劑，設計用於作為 TPO 或 PP 薄膜底漆的原料。它對聚烯烴底材具有優異的密著性能和耐熱性。
2. 在相容性良好的情況下，TRAPYLEN 9351 W 30 也可作為密著促進劑，添加到接著劑、油墨和塗料中。

應用：

如果將 TRAPYLEN 9351 W 30 直接用作塑膠底漆，請將其稀釋至 10% 固含量，必要時可在稀釋液中添加，例如聚結劑、潤濕劑和流變助劑。

此底漆可透過噴塗、浸塗、刷塗或印刷進行塗覆。

乾燥條件：80°C (100°C) 下乾燥 60 秒。

殘留量：緻密薄膜為 0.5…1.5 g/m²。

包裝：

120 kg 塑膠桶。

儲存：

要防止結凍，密封存放於 15°C 至少 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。