

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性耐熱矽利康乳液 WSR-4137

規格：

外觀	：乳白色
固體份	：49±1%
黏度(23°C)	：30~300cps
pH 值	：4.5~6.5
比重	：1.12±0.02

特性：

WSR-4137 是一種水性耐熱矽利康乳液。它專為高耐熱性、光澤性和保色性以及對金屬的良好附著力而設計。

硬化條件：

1. 室溫溫度，固化時間：60 分鐘。
2. 溫度：200°C，烘烤時間：60 分鐘。
3. 溫度：230°C，烘烤時間：20 分鐘。

包裝：

20KG/桶、200KG/桶。

儲存：

存放於 5~25°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。未開封可保存六個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。