

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

表印油墨黃變型 PU 樹脂 ADHEXION 870

規格：

外觀	：清澈
固含量	：75 ± 2%
黏度（23°C）	：1300~2300 mPa·s
色澤（Gardner）	：最高 2
溶劑	：乙酸乙酯(EAC)

特性：

ADHEXION 870 是一支非反應型聚氨酯樹脂，可單獨與硝化棉應用於溶劑型柔版或凹版印刷油墨。非反應型柔性芳香族聚氨酯樹脂，不含 MDI 單體及錫催化劑。它具有下列特性：

1. 同硝化棉優異的相容性及優異的增塑能力。
2. 良好的耐熱性及小分子釋放性。
3. 在烯烴類基材附著力優。
4. 可溶於醇類及酯類溶劑

添加量：

為了改善在 PP 基材上的附著力，建議添加適量的鈦酸酯偶聯劑。

使用範圍：

NC-PU 油墨增韌劑。

儲存：

在原包裝桶內保證一年的保質期，但必須儲存於乾燥涼爽條件下。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。