

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

抗塗鴉矽樹脂光油 AGS-6133

規格：

成分	: 環四聚矽氧烷等
外觀	: 淡黃色或無色透明液體
固體含量	: 100%
水滴角	: 110°
黏度 (25°C)	: 10~200 cP

特性：

該樹脂是由有機矽單體與有特殊官能團的聚合物反應製成，是一款疏水納米有機矽樹脂，外觀為淡黃色或無色透明液體。它具有下列特性：

1. 單組份自乾型，疏水角 110。
2. 對各類硬質基材都有極好附著力，實乾硬度 7H。
3. 極佳的耐候性及耐化學品性能。
4. 耐醇擦 >1000 次，仍保持效果。
5. 流平效果好，不遷移，半永久塗層。
6. 無法添加到 UV 塗料中，只能在塗層表面塗覆，作為功能層使用。

用途：

對傢俱、金屬、陶瓷、玻璃、複合塗層表面有抗塗鴉和亮光要求的裝飾塗料。

使用說明：

1. 建議直接使用，使用前確保基材表面水分乾透、無油、潔淨、無汙物，基材表面均勻擦塗、也可以採用噴塗、浸塗等工藝，也可製成自噴漆，塗層厚度 5~25um。
2. 固化條件：濕氣固化，常溫 <1 小時表乾，12 小時起效果，24 小時實乾，請勿過早測試塗層性能。
3. 不要敞開蓋長時間接觸空氣，須用不透明玻璃瓶或鋁合金罐密封保存，請在半小時內對噴槍及工具進行清洗，可採用 D40 或 D100 清洗劑即可。
4. 在設計配方時，添加劑或顏填料需經過試驗證明在配方中穩定才可以使用，如添加劑含有能與樹脂反應的物質，會影響配方的穩定性。

包裝：

20kg/桶。

儲存：

儲存在 0°C~40°C 的原裝密封容器中，本產品穩定性較高，自生產日期起保質期為 12 個月。倒出桶內的樹脂後，應擦乾淨桶口處的多餘樹脂，擰緊瓶蓋，密封後陰涼處保存。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。