

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

耐高溫水性納米陶瓷塗料 WSC-2204

規格：

外觀	：無色透明液體
固含量	：35.0%
塗層厚度（濕膜）	：10~100 微米
塗層厚度（乾膜）	：1~50 微米
硬度(鉛筆硬度)	：9H
附著力	：0 級
顏色（固化後）	：無色透明塗層
自然固化時間	：30 分鐘表乾，7 天固化

特性：

1. 高光面漆。
2. 屬於水性塗料，不污染環境。使用過程中不會產生甲醛、苯類等有毒氣體，不會危害施工及使用人員健康。
3. 採用特殊工藝及配方，硬度達 9H，具有耐酸、耐鹼性能，固化後的塗層耐磨、抗劃傷、防塗鴉，具有防塵、防油、防汙等特點。
4. 耐 900℃ 高溫，用於木材等表面可以作為防火塗層。

用途：

金屬、玻璃、陶瓷及木器傢俱面漆。

熱固化時間：

150℃，10 分鐘初步固化，硬度達 5~8H，3 小時完全固化，硬度達 9H。

使用方法：

1. 首先將器件進行打磨、除油脂，清理乾淨。
2. 為純水溶劑，不含任何醇、酯溶劑，建議採用刷塗，淋塗、旋塗、滾塗等塗布方式。

注意事項：

1. 乾膜厚度 10 微米以下，塗層性能最優。
2. 開蓋之後，未用完的產品儲存時要密閉保存。

包裝：

25kg、200kg/桶。

儲存：

裝入清潔、乾燥的容器中，貯於通風、乾燥的庫房內。本產品按非危險品運輸。保質期 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁（第一版 2025.12）