

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性壓克力改性 PP 密著劑 TRAPYLEN 9500W

規格：

化學組成	：壓克力改性聚丙烯的水性分散液
外觀	：低黏棕色液體
固成分	：35%
黏度	：700 mPas
pH 值	：9.5
聚合物的軟化點	：120°C

特性：

1. TRAPYLEN 9500W 是一支**無氯**、壓克力改性聚丙烯水性分散液的密著促進劑，對於聚烯烴底材有優異親和性，特別開發用於改善處理過或未處理薄膜、箔材(foil)和 TPE、PE、PET 聚烯烴混拼模製件的表面張力，濕潤性的提升允許前述底材進行鍵結、印刷、植絨和塗漆。
2. 若有足夠的相容性，TRAPYLEN 9500W 也可導入黏膠、墨水、塗料中作為密著促進劑。

應用：

1. 若將 TRAPYLEN 9500W 直接作為 primer，需先開稀至固含 10%，並搭配成膜劑、濕潤劑和增稠劑等。
 - 可用噴塗、浸塗、刷塗或印刷等方式操作。
 - 建議乾燥條件：100°C(80°C)×60 秒。
 - 建議應用量：薄膜底材為 0.5~1.5 g/m²；塑膠材為 3~4 g/m²。
2. 若將 TRAPYLEN 9500W 作為密著促進劑用於底漆或有色 primer，則需先確認系統相容性。
 - 可用噴塗、浸塗、刷塗或印刷等方式操作，視系統種類而定。
 - 建議添加量：總配方的 10~100%。
 - 建議乾燥條件：通常 80°C×30 分鐘。
 - 建議應用量：約 15 g/m²。

包裝：

120kg/桶。

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、溫度<15°C環境，保質期至少 12 個月。