# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 天冬聚脲美縫劑 PPCA-9035

### 特性:

本產品由天冬聚脲材賃,完全不同於環氧樹脂類的美縫劑,固化後,在除了濃硫酸和部分強氧化劑之外的酸、鹼性、鹽、海水、油燈介質中,表現出良好的穗定性,可以長期在惡劣的條件下(-50~100℃)使用,耐UV,耐冷熱沖擊,耐風霜雨雪,室外長期使用不粉化、開裂和脫落,老化試驗顯示,耐候壽命在30年以上。

#### 用途:

用於瓷磚、石材、玻璃、金屬等材質的縫隙填充和美化處理。

#### 性能:

序號	檢測項目	標準要求 T/CECS 10158-2021	檢測結果	單項結論
1	揮發性有機化合物 (VOC)含量	$\leq$ 40g/kg	27.0g/kg	符合
2	游離甲醛	$\leq 0.1 \text{g/kg}$	未檢出	符合
3	苯	$\leq 0.1 \text{g/kg}$	未檢出	符合
4	游離二異氰酸酯(TDI, HDI)總量	≦2g/kg	未檢出	符合
5	游離馬來酸酯和富馬酸 酯總量	$\leq$ 10g/kg	未檢出	符合

未檢出說明:游離甲醛<0.05g/kg;苯<0.05g/kg;TDI、HDI均<0.1g/kg;馬來酸二乙酯、馬來酸二正丁酯、富馬酸二乙酯、富馬酸二異丁酯、富馬酸二正丁酯均<1g/kg。

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

序號	檢測項目		標準要求 (天冬聚脲美縫劑物理能)	檢測結果	單項 結論
6	耐磨性(1000g/500 轉)		≤40mg	11mg	符合
7	柔韌性 ( 膜厚 1mm)		≦3mm	2mm	符合
8	耐酸鹼性	耐鹼性 (5% NaOH, 24 小時)	不起泡、不脫落、無明 顯變色	不起泡、不脫 落、無明顯變色	符合
9	耐污染性	紅葡萄酒 紅茶 醬油 食醋	≦2 級	1級 1級 1級 1級	符合 符合 符合 符合
10	耐黄變		<1級	0級	
11	拉伸強度		≧12MPa	13Mpa	
12	斷裂伸長率		≧30%	47%	
13	黏接	標準條件	≧3MPa	4MPa	符合
	強度	浸水後	≥3MPa	4MPa	符合

## 儲存:

本品建講由廠家推薦的專業施工人員施工,非專業人員慎用。施工期間如果中斷打膠超遇 15 分撞,需要更換新的混合器。未用完的材料,暫時存放在塑膠袋內,放在 5-25°C 的乾燥環境內,並儘快使用。為獲得良好的材料性能,建議無論冬天還是夏天,把材料加熱到 50~60°C 使用。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。