

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

表印油墨用不變黃 PU 樹脂 ADHEXION 620

規格：

外觀	：清澈
固含量	：100%
黏度（23°C）	：3000±1000 mPa·s
色澤（Gardner）	：最高 2
溶劑	：不含

特性：

ADHEXION 620 是一支不變黃的增塑樹脂，可與硝化棉一起應用於溶劑型柔版或凹印油墨中，以及 1K OPV 光油。非反應型柔性脂肪族聚氨酯樹脂，不含 HDi 單體及錫催化劑。它具有下列特性：

1. 同硝化棉優異的相容性。
2. 良好的耐熱性及耐揉搓特性。
3. 良好聚烯烴薄膜基材附著力。
4. 優異的耐水解性能。

添加量：

為了改善在 PP 基材上的附著力，建議在配方中添加 0.5~1% 的鈦酸酯偶聯劑。

使用範圍：

1K OPV 或印刷油墨。

儲存：

在原包裝桶內保證一年的保質期，但必須儲存於乾燥涼爽條件下。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。