

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

壓克力改性馬林酸接枝聚烯烴 TRAPYLEN 990S

規格：

外觀	：黃色細粒
黏度(動態黏度,15%溶於二甲苯)	：80 mPas
軟化點	：120°C
聚合物分子量	：70000

特性：

TRAPYLEN 990S 是一支新開發的**無氯聚烯烴**，具有下列特性：

- 1.對聚烯烴類底材有極佳的密著性，例如：聚丙烯(PP)、PP/EPDM、熱塑性橡膠、聚乙烯(密著強度有限)。
- 2.對非芳香族溶劑有良好溶解性。
- 3.可作為墨水、密著劑、顏料等的密著促進劑，也可直接做為底漆。

溶解性：

可溶於芳香族碳氫溶劑，也可溶於乙基環己烷(ECH)、正庚烷、ECH/酮/酯混合溶劑(例如:ECH+MEK=9+1)。

溶解方法：

將一份 990S 及兩分溶劑放入攪拌機中，攪拌樹脂，藉由摩擦來溶解。系統的溫度須**提升至 70°C 且須維持恆溫至少 3 小時**。完成溶解步驟後，調整固成份至所要求的固成份(例如:10%)，然後過濾溶液。

應用：

- 1.若將 990S 作為底漆，**可用二甲苯溶解至固成份為 5%**。此底漆可用噴塗、浸塗、刷塗或塗佈方式來應用。
 - 建議乾燥條件：80°C×30 秒。
 - 建議塗佈量：3~4g/m²。
- 2.當使用 990S 作為密著促進劑應用在底漆、有色底漆時，須事先確認與系統的相容性。若系統許可，可用噴塗、浸塗、刷塗或塗佈方式來應用。
 - 建議乾燥條件：80°C×30 分鐘。
 - 建議塗佈量：15g/m²。

包裝：

15kg/箱

儲存：

避免濕氣和光照直射。密封原裝桶儲放適當，保質期自生產日起 12 個月。