

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

自乾超硬納米陶瓷塗料 WSC-2203

規格：

外觀	: 無色透明液體
固含量	: 50.0%
塗層厚度 (濕膜)	: 10~100 微米
塗層厚度 (乾膜)	: 1~50 微米
硬度(鉛筆硬度)	: 3~5H
附著力	: 0 級
顏色 (固化後)	: 無色透明塗層
自然固化時間	: 2 小時表乾, 3 天固化
耐高溫	: 300°C

特性：

1. 高光面漆。
2. 屬於水性塗料，不污染環境。使用過程中不會產生甲醛、苯類等有毒氣體，不會危害施工及使用人員健康。
3. 採用特殊工藝及配方，**硬度達 3~5H**，固化後的塗層抗劃傷、防塗鴉，**具有良好的疏水性能，手感爽滑細膩。**
4. **耐 300°C 高溫。**

用途：

用於金屬、玻璃、陶瓷及木器傢俱面漆、鍍晶。

使用方法：

1. 施工方法：刷塗、噴塗。
2. 清潔物體表面，進行打磨、除油脂，保持平整、乾燥。
3. 將納米塗料噴塗/刷塗於物體表面。
4. 在潮濕的環境下，加熱可提高固化速度。

注意事項：

1. **乾膜厚度 (乾膜) 10 微米以下時，可達到最優性能。**
2. 塗料稀釋時可用乙醇、酯類等溶劑，如流平不佳，可添加適量流平劑調節。

包裝：

25kg、200kg/桶。

儲存：

裝入清潔、乾燥的容器中，在 5~35°C 陰涼乾爽環境密閉封存。保質期 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。