

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性、細分散、自交聯核殼丙烯酸分散體 AC 8818

規格：

固體含量	: 45.0~47.0%
黏度	: 100~4000mPa·s
密度	: 1.0~1.1g/cm ³
pH 值	: 8.0~9.5
MFFT	: 5°C

特性：

AC 8818 是一款水性、細分散、自交聯核殼丙烯酸分散體。

應用：

適用於紙張替塑塗層，有良好的疏水性和耐汙性能。

測試結果：

100um 濕膜刮塗於黑白遮蓋力卡紙上，自乾至完全乾燥：

1. 七色水彩筆塗上，而後室溫放置兩小時，可直接用清水沖洗掉。除紅色會留有淺印記，其餘橙、黃、綠、青、藍、紫均無痕跡。
2. 醬油塗抹於漆膜表面，而後室溫放置一小時，可直接用清水沖洗掉，無滲透無變黃。

4um 濕膜刮塗於白色薄卡紙上，吹風機熱風吹乾：

1. 醬油塗抹於漆膜表面，而後室溫放置一小時，可直接用棉簽沾清水擦掉，無滲透無變黃。
2. 醬油塗抹於漆膜表面，而後室溫放置兩小時，可直接用棉簽沾清水擦掉，無滲透無變黃。
3. 醬油塗抹於漆膜表面，而後室溫放置三小時，可直接用棉簽沾清水擦掉，無滲透，黃變值為 0.7。

包裝：

120kg/桶。

儲存：

處於原本封閉容器中、交貨日期後在 20°C 儲存溫度下分散體可保持穩定 6 個月。建議的存儲溫度範圍為 5~30°C。冷凍或在超過 30°C 溫度下儲存，可能會影響黏度或平均粒徑，最終導致沉澱或凝結。細菌、真菌或藻類污染會給產品帶來不可逆轉的損壞。如果在推薦的條件下儲存產品，ALBERDINGK BOLEY GmbH 確保“規範”下提及的資料為交貨日期後穩定 6 個月。長時間存儲並不代表該產品不再可用，但我們建議在使用前檢查規格資料。貯存 6 個月後，ALBERDINGK BOLEY GmbH 給出無法保修。本產品在使用前應充分攪拌。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第二版 2026.06)