

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性玻璃幕牆用自潔納米鍍膜液 Nano-6657

規格：

外觀	: 淡藍或無色透明液體
固體份	: $2\pm 1\%$
PH	: 5 ± 1
水滴接觸角	: 約 7°
溶劑	: 醇和水
成分	: 無定型矽、矽酸鹽、無機二氧化物、特殊樹脂、有機聚合物
功能	: 強親水，防靜電吸附，自潔防汗
表面電阻值	: $10^7-10^9\Omega$
可視光透過率	: $>90\%$
附著力	: 0
初始水滴接觸角	: 約 7°

應用：

玻璃幕牆。

使用說明：

- 塗裝方式：
 - 噴塗：推薦使用 HVLP 氣動噴槍，口徑 1.0-1.2mm，氣壓 0.2 兆帕。
 - 刮塗：（手工塗布的情況，推薦使用海綿滾刷或羊毛滾刷進行塗布）海綿儘量使用孔小的海綿；所有待塗裝表面應當脫脂、清潔、乾燥且無汙物。
- 固化條件：常溫表乾 5min，1 小時硬乾，6 小時固化，24 小時測試；硬乾前遇水會產生浮水印；烘烤 60°C 5min， 70°C 3min，完全固化。
- 清潔施工：已施工硬乾塗層，可用帶水軟毛刷或毛巾擦拭，也可使用中性或弱酸性清潔液，擦拭，鹼性物質會對塗層產生破壞。
- 塗佈面積：約 $20\sim 50\text{ m}^2/\text{L}$ 。

包裝：

25kg、50kg/桶。

儲存：

開封後須儘快用完，儲存在 $-10^\circ\text{C}\sim 40^\circ\text{C}$ 的原裝密封容器中，避免陽光直射，本產品穩定性較高，自生產日期起保質期為 12 個月。儲存時間超過標籤所標注的最佳使用期限並不意味著該產品必定不能繼續被使用。但是在這種情況下，為了保證產品品質，需要重新檢查產品的相關性質。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。