

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性鞋膠用架橋劑 UNI-DUR WB 8000 01

規格：

聚合物種類	: 水可分散的脂肪族異氰脲酸酯(isocyanurate)
固成分	: 100%
黏度(23°C)	: 1600~2400 mPas
NCO 含量	: 20.0~21.0%
游離單體含量	: ≤0.1%
溶劑	: 無

特性/應用：

- 1.UNI-DUR WB 8000 01 建議用於天然或合成橡膠的工業水性黏膠的架橋。
使用合適的黏膠所產生的黏結在光照下可以有最少顏色變化。
- 2.建議將 UNI-DUR WB 8000 01 添加 3~5%於膠中，可提升最終黏結的密著性、
內聚性(cohesion)和耐熱性。
- 3.將 UNI-DUR WB 8000 01 添加於膠時，須注意在 2K 膠的 pot life 內使用完。
- 4.取決於所用膠的聚合物種類和其他配方中的材料(例如:成膜助劑、樹脂、塑化劑等)，
pot life 從數小時~1 天。
- 5.可藉由黏度升高來辨別 pot life 是否已結束，但並非總是如此；建議藉由控制鍵的電阻特性來定義它。

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥處，保質期自生產日起 12 個月。一旦開封，須短時間內使用完，否則將因本品對濕氣敏感導致桶內固化。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。