

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性耐熱矽利康聚酯樹脂 WSPE-4136

規格：

外觀	：乳白色
固體份(180°C×0.5 小時)	：33~36%
黏度(25°C)	：200~400cps

特性：

WSPE-4136 是一種乳化型的矽改質聚酯樹脂，具有良好的耐熱性、可以應用於水性耐熱塗料。

硬化條件：

時間：10 分鐘，溫度：300°C。

1. 水性矽改質聚酯樹脂，烤愈高溫愈好，殘留界面活性劑愈少。
2. WSPE-4136 在(烘烤)250°C×30 分會自架橋反應。

稀釋性：

建議用純水當稀釋劑。

儲存：

存放於 5~25°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。未開封可保存六個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。