

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

透明超疏水納米塗料 WSC-2205

規格：

外觀	：無色透明液體
固含量	：5.0%
塗層厚度（濕膜）	：100~500 納米
塗層厚度（乾膜）	：50~200 納米
附著力	：0 級
顏色（固化後）	：無色透明塗層

特性：

1. **超疏水**。主要成分：超疏水納米因數、表面活性劑。
2. 基於納米超疏水材料開發的一款超疏水納米塗料，可以在玻璃、金屬、陶瓷等表面形成一層透明的納米塗層，具有極好的疏水性和滑水性，滾動角小於 10° ，滴水不沾，具有優異、長效的超疏水功能，使用便捷，綠色環保。

用途：

適用於汽車後視鏡、汽車玻璃、金屬、陶瓷等表面。

熱固化時間：

150°C 烘烤 3 分鐘，稍低的溫度(50~100°C)，烘烤 10 分鐘至 30 分鐘。

使用方法：

1. 使用前徹底清洗玻璃、金屬等表面，然後將其擦乾或者晾乾。
2. 把超疏水納米塗料噴於玻璃、金屬的表面，用無塵布或衛生紙擦拭均勻，待幾秒鐘後，用無塵布或者衛生紙將表面擦拭乾淨透亮。
3. 烘箱烘烤，高溫下（150°C）烘烤 3 分鐘，稍低的溫度（50~100°C），烘烤 10 分鐘至 30 分鐘也可以達到效果。

注意事項：

1. 超疏水處理後的器件不宜用砂紙等摩擦，避免沾染油污。
2. 如果表面塗層被破壞，失去超疏水效果，可重新對其處理，即可恢復。
3. 嚴禁入口，如不慎入眼，請立即用清水沖洗 15 分鐘。

儲存：

遠離高溫、火源，避免陽光直射，切勿刺破或焚燒罐體。保質期 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁（第一版 2025.12）