

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性石蠟乳液 WB-98D

規格：

外觀	：乳白色乳液
固含量	：32.0~34.0 %
黏度	：10~200 mPa.s
pH	：8.0~10.0
熔點	：55~65°C

特性：

WB-98D 是一款具有超疏水，爽滑，耐刮，防反黏的水性石蠟乳液。該乳液常溫下面可以自己成膜且乳液穩定性好不會浮蠟和返粗。當 WB-98D 添加到其他水性樹脂中，可以顯著提高塗料的耐水性、耐刮性、抗黏連性及表面的滑爽性。當 WB-98D 和非成膜乳液共混時，可以充當成膜助劑的作用。WB-98D 在塗料中的用量為 3~50%(基於總配方用量)。WB-98D 必須先攪拌均勻後，在生產最終端緩慢攪拌加入以免產生泡沫及不相容。它具有下列特性：

1. 耐水性。
2. 耐刮性。
3. 爽滑性。
4. 塗層不黏連。
5. 耐油性。
6. 相容性。
7. 石蠟含量最高，不用親水性非離子乳化劑。

儲存：

請置於避光、陰涼乾燥處，儲存溫度應該在 5~35°C，保持包裝完整，本產品自生產日期起保質期為 12 個月，超過保質期後建議在使用前進行性能評估。本產品需嚴格保護，免受霜凍，打開包裝後，建議在使用前進行適當過濾並儘快使用完畢。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。